

Conti Secur® PREMIUM

Однокомпонентный клей на базе полихлоропрена

Технические данные

Растворитель: этилацетат, циклогексан, ацетон

Значение

ПДК:
этилацетат 400 мл/м³
циклогексан 200 мл/м³
ацетон 500 мл/м³

Цвет: черный

Плотность: 0.86 г/см³

Срок годности: без ограничения

**Тепло-
стойкость**

до 50 °С
(Недельное испытание на прочность при разрыве, проводимое в теплосушилке, с короткими выдержками при макс. температуре равной 70-80°C).



Внимание: При использовании теплостойкость зависит от условий применения.

Срок годности: 12 месяцев после изготовления, хранение при комнатной температуре

Внимание: В случае хранения клея при низкой температуре, например при 6°C или ниже, может произойти кристаллизация хлоропрена-каучука, что ведёт к изменению вязкости: клей становится «менее текучим». В таком состоянии использование клея не допускается, так как эффект прилипания для оптимального контакта не гарантирован. Сначала клей нужно подогреть до комнатной температуры, а затем перемешать; после этого клей уже можно использовать.

