

**Клей для холодной вулканизации**  
*Клей для холодной вулканизации*

**ELASTOGLUE 2000**



ELASTOGLUE 2000 подходит как для холодного склеивания резиновых и текстильных ленточных конвейеров, так и для покрытия резиновых роликов и футеровки бункеров. Благодаря своим характеристикам, мы рекомендуем ELASTOGLUE 2000 для любого применения, где необходимо склеивание Резина-Металл, Резина-Резина, Резина-Ткань.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- удельный вес: 1,43
- твердость %: 14-16
- вязкость: 4,500 – 5,000
- горючесть: нет
- срок хранения: 12 месяцев
- время использования после смешивания: ок. 3ч.

**ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ:** резиновые поверхности должны быть прогрунтованы перед нанесением клея. Металлические поверхности должны быть оптимально очищены до достижения степени чистоты SA 2 ½ согласно стандарту SS-055900.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ:** смешать Elastogluе с отвердителем в соотношении 1 кг клея с 60 г отвердителя. Обратите внимание, не нужно смешивать большее количество, которое будет использовано в течение максимум 3-х часов, т.к. это максимальное время использования клея в нормальных условиях температуры и влажности после смешивания.



**ПРИМЕНЕНИЕ:** нанести смесь равномерно на обе поверхности кистью. Первый слой должен высохнуть в течение 10-20 минут в зависимости от атмосферных условий. Иногда необходимо наносить два или три слоя клея. Каждый слой должен быть нанесен поверх сухого слоя. После высыхания клея, приложить материал для соединения, прижимая молотком, роликом или прикаточным роликом для усиления прижатия. Роликом или молотком обработать изнутри по внешним краям чтобы вытолкнуть образовавшийся воздух, если он есть внутри.

ELASTOGLUE 2000 обозначен с прикрепленными инструкциям, предупреждениями и пояснениями в целях облегчения использования и предотвращения возможных неудач, которые может создать неправильное применение данного клея.

**Beltsiflex**<sup>®</sup>  
belts technologies

España – Francia – Holanda – Chile - Ecuador

**SIBAN PEOSA, S.A.**  
*Parque Empresarial Abra Industrial*  
*48500 Abanto y Ciervana (VIZCAYA)*  
Tfno. 94 4375000 Fax 94 4386111